



HOLZBRIKETTS SELBER HERSTELLEN



FEINE HOLZABFÄLLE WIE
SPÄNE ODER SÄGEMEHL

WASSER

EINEN GROßEN
BEHÄLTER



EINE GEEIGNETE
PRESSE



VIEL
PLATZ



VIEL
ZEIT

SCHRITT 1

Für das Pressen ist es wichtig, nur unbehandelte Holzreste zu verwenden.

SCHRITT 2

Feine Späne haften besser aneinander und vereinfachen dadurch die Brikettierung.

SCHRITT 3

Die Materialien mischen und die Masse rund 12 Stunden quellen lassen.

SCHRITT 4

Nun kann das überschüssige Wasser abgegossen und die restliche Masse abgetropft werden.

SCHRITT 5

Die Masse wird nun in die Presse eingegossen. Anschließend wird das Gerät zusammengepresst.

SCHRITT 6

Die gepressten Holzbriketts können getrocknet und gelagert werden, damit die Restfeuchte gut verdunstet.

FAZIT

Es lohnt sich nicht wirklich, da eine Menge Holzabfälle, eine Presse, viel Muskelkraft, Platz zum Trocknen und vor allem viel Zeit benötigt werden.